

THE TRUE STRUCTURE

✓ kratzfest

✓ gute Reißfestigkeit

✓ geruchlos

✓ bessere Trennbarkeit

✓ bessere Planlage

✓ bessere Lesbarkeit*



*siehe Rückseite

BESCHREIBUNG

Die TroPURELINE P THERMO ist eine, mit partiell aufgetragenem Acryllack (Schuss und Kette vertieft) in Feinleinenstruktur versehene, biaxial orientierte Polypropylenfolie, die rückseitig mit einem EVA Hotmelt versehen ist. Dieser benötigt Zeit um optimal verkleben zu können. Die Dauer der Verklebung ist vom Basis-material abhängig und sollte, bevor mit weiteren Arbeitsschritten begonnen wird, mittels Vortests überprüft werden. Mit einer Stärke von 30 µm (± 2 µm) findet sie ihren Einsatz in der Folienkaschierung von Materialien verschiedenster Art. Die optimale Kaschiertemperatur des Kalanders liegt zwischen 100 °C und 115 °C.

EIGENSCHAFTEN DER FOLIE

1. kratzfest
2. gute Reißfestigkeit
3. geruchlos
4. bessere Trennbarkeit
5. bessere Planlage
6. bessere Lesbarkeit, auch von kleinen Schriften
7. nicht verklebbar und überlackierbar
8. Prägeanwendungen sind mit einem Testlauf zu überprüfen

QUALITÄT

Jede Mutterrolle wird vor, während und nach der Beschichtung auf Glanz, Oberflächenspannung, Lackhaftung und Homogenität der Beschichtung kontrolliert und am Produktionsende protokolliert. Die Wickel- und Schnittqualität der konfektionierten Ware ist von höchster Qualität.

Zu Beginn einer neuen Fertigungskampagne (Wechsel von Lack- oder Foliencharge), wird die Folie mit einer Test-Kaschiermaschine aufkaschiert und durch unsere Qualitätskontrolle bewertet.

Leichte Farbunterschiede bei konfektionierter Rollenware können produktionsbedingt auftreten, sind normal und nur auf der Rolle sichtbar. Sie haben keinen negativen Einfluss auf das fertige Endprodukt.

LIEFERGRÖSSEN VERPACKUNG

Die Folien sind in der Breite von 160 mm bis 1.270 mm verfügbar. Die Rollen sind auf 3" Hülsen (76,2 mm) gewickelt. Auf jeder Rolle befinden sich mindestens 2.000 laufende Meter; für jeden Splice werden 50 Service-meter geliefert. Die Lackierung befindet sich immer außen, d.h. die Kleberseite der Folie ist innen.

TYP	TroPURELINE P THERMO
STÄRKE*	30 µm $\pm$ 2 µm
GEWICHT*	$\approx 26,7$ g/m ²
AUSBEUTE	$\approx 37,45$ m ² /kg
FREIE OBERFLÄCHENERGIE	min. 40,0 mN/m **
GLANZ 60°	nicht messbar wegen unebener Struktur

* Werte können sich ändern.

** Wegen unebener Struktur nicht exakt messbar.