THE TRUE STRUCTURE

TroPureLine
POSITIV WET



- ✔ kratzfest
- ✔ gute Reißfestigkeit
- ✔ geruchlos
- ✔ bessere Trennbarkeit
- ✔ bessere Planlage
- ✔ Kleberersparnis*
- ✔ bessere Lesbarkeit*

*siehe Rückseite

TroFILMS Germany

www.trofilms.de

Black 80% 40% 5% Red Green Blue White Cyan Magenta Yellow Black 80% 40% 5% 80% 40% 5% 80% 40% 5%

TroPureLine

POSITIV WET

BESCHREIBUNG

Die TroPURELINE P WET ist eine, mit partiell aufgetragenem Acryllack (Schuss und Kette vertieft) in Feinleinenstruktur versehene, biaxial orientierte Polypropylenfolie in der Stärke von 28 µm (± 2 µm), die ihren Einsatz in der Folienkaschierung von Materialien verschiedenster Art findet. Sie eignet sich zum Kaschieren mit allen handelsüblichen Kaschierklebstoffen (Dispersionen, lösemittelfrei, lösemittelhaltig).

EIGENSCHAFTEN DER FOLIE

1. kratzfest
2. gute Reißfestigkeit
3. geruchlos
4. bessere Trennbarkeit
5. bessere Planlage
6. Kleberersparnis (Rückseite der Folie ohne Struktur)
7. bessere Lesbarkeit, auch von kleinen Schriften
8. nicht verklebbar und überlackierbar
9. Prägeanwendungen sind mit einem Testlauf zu überprüfen

QUALITÄT

Jede Mutterrolle wird vor, während und nach der Beschichtung auf Glanz, Oberflächenspannung, Lackhaftung und Homogenität der Beschichtung kontrolliert und am Produktionsende protokolliert. Die Wickel- und Schnittqualität der konfektionierten Ware ist von höchster Qualität.
Zu Beginn einer neuen Fertigungskampagne (Wechsel von Lack- oder Foliencharge), wird die Folie mit einer Test-Kaschiermaschine aufkaschiert und durch unsere Qualitätskontrolle bewertet.
Leichte Farbunterschiede bei konfektionierter Rollenware können produktionsbedingt auftreten, sind normal und nur auf der Rolle sichtbar. Sie haben keinen negativen Einfluss auf das fertige Endprodukt.

LIEFERGRÖSSEN VERPACKUNG

Die Folien sind in der Breite von 160 mm bis 1.270 mm verfügbar. Die Rollen sind auf 3" Hülsen (76,2 mm) gewickelt. Auf jeder Rolle befinden sich mindestens 3.000 laufende Meter; für jeden Splice werden 50 Servicemeter geliefert. Die Lackierung befindet sich immer außen, d.h. die Kleberseite der Folie ist innen.

TYP	TroPURELINE P WET
STÄRKE*	28 µm ± 2 µm
GEWICHT*	≈22,89 g/m²
AUSBEUTE	≈43,68 m²/kg
FREIE OBERFLÄCHENENERGIE	min. 40,0 mN/m **
GLANZ 60°	nicht messbar wegen unebener Struktur

* Werte können sich ändern
** Wegen unebener Struktur nicht exakt messbar

Design: Alexander Dort GmbH

TroFILMS Germany

TroFilms GmbH
Technikstraße 7
91166 Georgensgmünd
GERMANY

Tel.: +49 - 9172 - 574 28-0
Fax: +49 - 9172 - 574 28-29
E-Mail: info@trofilms.de
Web: www.trofilms.de

AG Nürnberg HRB 28416
USt.-ID: DE 282 845 761